

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaTile® P 300

(formerly MTile P 300)

Концентрированная акриловая грунтовка для впитывающих оснований

ОПИСАНИЕ

SikaTile® P 300 — концентрированная однокомпонентная акриловая грунтовка для впитывающих оснований. Рекомендуется наносить материал на поверхность кистью или валиком.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для внутренних и наружных работ.
- Для горизонтальных и вертикальных поверхностей.
- Для грунтования бетона, стяжек, пенобетона, гипсокартона, гипсовой штукатурки, силикатного и керамического кирпича.
- Перед укладкой керамической плитки и мрамора на сильно впитывающие поверхности.
- Перед штукатуркой, стяжкой, шпаклевкой, наливными полами, цементной или полимерной (акриловой) гидроизоляцией, а также перед поклейкой обоев и покраской стен.
- Для снижения водопоглощения основания и защиты последующих отделочных слоев материала от быстрого высыхания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшает прочность и твердость поверхности, а также увеличивает адгезию плиточного клея, штукатурки, наливных полов и т.д.
- Защищает тонкослойные растворы и выравнивающие смеси от быстрого обезвоживания.
- Улучшает адгезию последующих отделочных слоев.
- Экономичный расход материала благодаря высокой концентрации.
- Предотвращает образование усадочных трещин, вызванных поглощением основанием воды из отделочного материала.
- Не содержит растворителей и не имеет резкого запаха, можно использовать в помещениях.
- Улучшает растекаемость самовыравнивающихся наливных полов.
- Связывает пыль на поверхности основания.

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	акриловая дисперсия, вода, добавки
Упаковка	пластиковая канистра 10 кг
Цвет	голубой
Срок годности	12 месяцев
Условия хранения	от +5 до +35 °С. Не замораживать!
Плотность	1 кг/л
Время высыхания	~2 часа при н.у.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Не использовать грунтовку при температуре ниже +5°C и выше +30°C, а также при сквозняках.
- Трещины в основании должны быть отремонтированы до грунтования основания.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

При применении материала SikaTile® P 300 необходимо соблюдать общеизвестные меры безопасности, которые действуют при работе с химической продукцией. После окончания или прерывания работ следует тщательно вымыть руки. При соприкосновении с глазами необходимо немедленно тщательно промыть их водой, после чего обратиться к врачу. При попадании внутрь следует немедленно проконсультироваться с врачом, предоставив информацию о свойствах материала.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, ровным, с открытой пористостью. Не допускается наличие сквозных трещин, пыли, мастики, смолы, водоотталкивающих пропиток, смазок и других загрязнений, способных снизить адгезию. Перед нанесением грунтовки все трещины на вертикальных и горизонтальных поверхностях должны быть отремонтированы продуктами серии Sika MonoTop®. Влажность основания должна быть:

- новая цементная стяжка: не более 4%,
- ангидридная стяжка, содержащая гипс: не более 0,5%.

Минимальный возраст основания перед нанесением грунтовки:

- цементная стяжка: 28 дней
- бетон: 28 дней

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением SikaTile® P 300 необходимо:

- Проверить, что имеющегося количества материала SikaTile® P 300 будет достаточно принимая во внимание его расход;
- Убедиться, что все необходимые материалы и оборудование (ведра, кисти, валики и т.д.) находятся под рукой;
- Проверить выполнение предварительных работ, прописанных в разделе «Подготовка основания».
- Взболтайте канистру с грунтовкой SikaTile® P 300 непосредственно перед применением.
- Налейте в чистую емкость необходимое количество грунтовки.
- Нанесите слой кистью или валиком для пропит-

ки всей поверхности.

- Убедитесь в отсутствии пропусков при нанесении грунтовки, особенно в углах и закругленных краях (галтелях).
- При необходимости нанесите второй слой грунтовки, когда предыдущий слой окончательно высох.

В зависимости от типа основания применяйте SikaTile® P 300 в разбавленном виде, см. таблицу ниже:

Основание	Пропорции разбавления и расход разбавленного материала	Расход материала
Невпитывающее и слабо впитывающее основание	Разбавленный 1:1 водой 80–100 г/м²	40–50 г/м²
Впитывающее и сильно-впитывающее основание	1-й слой разбавленный 1:3 водой 80–125 г/м² 2-й слой разбавленный 1:1 водой 125–175 г/м²	1 слой: 25–40 г/м² 2 слой: 60–90 г/м²
Обеспыливание основания	Разбавленный 1:3 водой 90–120 г/м² Количество слоев зависит от типа и впитывающей способности основания	30–40 г/м²

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Загрязнения с инструмента необходимо удалить с помощью воды сразу после окончания работ по грунтованию. После высыхания раствора возможна только механическая очистка или с помощью растворителей.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести измене-

ния в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО "Зика"

141733, МО, г. Лобня, ул. Гагарина, 14.
Тел.: +7 (800) 550 7 333
E-mail: info@ru.sika.com
www.sika.ru

ООО «Строительные системы»

109544, Москва: б-р Энтузиастов, д. 2
Тел.: +7 495 225 6436
E-mail: stroysist@ru.sika.com



Техническое описание продукта

SikaTile® P 300

Март 2025, Версия 01.01
021790000020002005

SikaTileP300-ru-RU-(03-2025)-1-1.pdf

